

FI Easy Clean maalausjärjestelmän sävytysvaihtoehdot

Easy Clean maalausjärjestelmä on helposti sävytettävissä Mixol sävytyspastoilla ja seuraavilla ohjeilla. Huomioithan että tässä annetut RAL sävyt ovat suuntaa antavia. Sävyt voit googlata RAL numerolla. Huomioi myös, että ajan myötä valkoiset sävyt saattavat kellastua, ja että tummat sävyt saattavat pitkäaikaisessa upotuksessa vaalentua, ja myös että sävyt muutokset ovat ajan myötä mahdolliset. Käytä sävyttäessä ainoastaan alla-olevia sävytyspastoja ja ohjeita, koska nämä yhdistelmät ovat testattu ja todettu toimiviksi. Sävytyspastan määrä on ohjeessa annettu prosenttina tilavuudesta ja tarvittava värikylläisyys saavutetaan lisäämällä 3-5 % sävytyspastaa. Älä ylitä tätä määrää, kun annostelet sävytyspastaa. Pastan käyttö saattaa vaikuttaa tuotteen viskositeettiin, joten on suositeltavaa, että sinulla on Seaboost Thinneriä käsillä maalattaessa.

Sävytyspastat pitää ravistaa kunnolla ennen annostelua, ja sekoittaa huolellisesti maalin joukkoon. Helppo tapa on muotoilla pienen puisen sekoitustikun pää puukolla kapeammaksi, jolloin se voidaan kiinnittää akkuporakoneeseen. Aloita sekoitus varovaisesti ja lisää vähitellen kierroksia. On myös suositeltavaa, että käytät sekoittamiseen erillistä mitta astiaa, jolla varmistat oikeat sekoitussuhteet.

Noudata muutoin tarkasti Seaboost Easy Clean maalausjärjestelmän ja tuotteiden ohjeita. Lisää sävytyspastat valmiiksi sekoitettuihin tuotteisiin.

Pure White Valkoinen

RAL 9010 Pure White: Käytä alla Seaboost White Epoksi primeria. Sekoita 5 % Oxide White Mixol sävytyspastaa Easy Clean pinnoitteeseen.

Harmaan sävyt ja musta lueteltuna vaaleammasta tummempaan

RAL 7035 Light Grey: Sekoita tilavuuden mukaan 5 % valkoista Mixol sävytyspastaa Seaboostin Signal Grey Epoksi primeriin. Kun maalaat huolellisesti, riittää että sävytät ainoastaan viimeisen epoksikerroksen. Maalaa sävyttämätön Easy Clean pinnoite lopuksi päälle.

RAL 7004 Signal Grey: Tähän sävyyn päädyt, kun maalaat Seaboostin Signal Grey Epoksi primerin päälle Easy Clean pinnoitetta ilman sävytystä.

RAL 7012 Basalt Gray: Sekoita tilavuuden mukaan 5 % mustaa Mixol sävytyspastaa Seaboostin Signal Grey Epoksi primeriin. Kun maalaat huolellisesti, riittää että sävytät ainoastaan viimeisen epoksikerroksen. Maalaa sävyttämätön Easy Clean pinnoite lopuksi päälle.

RAL 7016 Anthracite Grey: Sekoita tilavuuden mukaan 5 % mustaa Mixol sävytyspastaa Seaboostin Signal Grey Epoksi primeriin. Kun maalaat huolellisesti, riittää että sävytät ainoastaan viimeisen epoksikerroksen. Maalaa sävyttämätön Easy Clean pinnoite lopuksi päälle.

RAL 9005 Jet Black: Sekoita tilavuuden mukaan 5 % mustaa Mixol sävytyspastaa viimeiseen kerrokseen Seaboostin Signal Grey Epoksi primeria. Sekoita tilavuuden mukaan 5 % mustaa Mixol sävytyspastaa myös Easy Clean pinnoitteeseen.

Oxide Red Punainen

RAL 3009 Oxide Red: Sekoita tilavuuden mukaan 5 % Oxide Red Mixol sävytyspastaa viimeiseen kerrokseen Seaboostin Signal Grey Epoksi primeria. Sekoita tilavuuden mukaan 5 % Oxide Red Mixol sävytyspastaa myös Easy Clean pinnoitteeseen.

Blue Sininen RAL 5002 Ultramarine Blue: vahvistetaan. Sekoita tilavuuden mukaan 5 % Blue 9 Mixol sävytyspastaa viimeiseen kerrokseen Seaboostin Signal Grey Epoksi primeria. Sekoita tilavuuden mukaan 5 % Blue 9 Mixol sävytyspastaa myös Easy Clean pinnoitteeseen.

SE Easy Clean färgsystem toningsalternativ

Easy Clean färgsystemet kan enkelt tonas i olika kulörer med hjälp av Mixol-toningspasta och följande instruktioner. Observera att RAL-nyanserna som anges här är vägledande. Du kan googla på nyanserna med hjälp av RAL-numret. Observera också att vit färg med tiden kan gulna och att mörka nyanser kan bli ljusare med långvarig nedsänkning, och nyansförändringar är möjliga. Använd endast toningspasta och instruktioner nedan, eftersom dessa är testade. Mängden pasta är angiven i procent av vikt, och kulören nås med att använda 3-5 % toningspasta. Det är viktigt att inte överskrida denna mängd. Vi rekommenderar att du har Seaboost Thinner tillhands då du målar, eftersom pastan kan påverka viskositeten på produkten.

Färgpastan skall skakas ordentligt före användning, och skall blandas omsorgsfullt i färgen. Ett enkelt sätt är att med en kniv forma änden av en liten trämixerstav till en smalare form, så att den kan fästas i en bormaskin. Blanda i så fall först försiktigt med låga varv och öka gradvis hastigheten. Använd gärna en måttbägare för blandning, för att säkerställa rätt blandningsförhållanden.

Följ övrigt anvisningarna för Seaboost målsystem och produkter och tillsätt toningspastan till färdigt blandade produkter.

Ren vit

RAL 9010 Pure White: Använd Seaboost White Epoxiprimer i underliggande epoxylager. Blanda 5 % Oxide White Mixol toningspasta i Easy Clean lacket.

Nyanser av grått och svart listat från ljusst till mörkt

RAL 7035 Light Grey: Blanda 5 % vit Mixol toningspasta med Seaboosts Signal Grey Epoxiprimer. När du målar noggrant räcker det med att bara tona det sista lagret epoxi. Måla slutligen över med otonad Easy Clean.

RAL 7004 Signal Grey: Måla Seaboosts Signalgrå epoxigrundfärg under och otonad Easy Clean på.

RAL 7012 Basalt Grey: Blanda 5 % svart Mixol toningspasta med Seaboosts Signal Grey Epoxiprimer. När du målar noggrant räcker det med att bara tona det sista lagret epoxi. Måla slutligen över med otonad Easy Clean.

RAL 7016 Anthracite Grey: Blanda 5 % svart Mixol toningspasta med Seaboosts Signal Grey epoxyprimer. När du målar noggrant räcker det med att bara tona det sista lagret epoxi. Måla slutligen över med otonad Easy Clean.

RAL 9005 Jet Black: Blanda 5 % svart Mixol toningspasta i det sista skiktet av Seaboost Signal Grey epoxiprimer. Blanda även 5 % svart Mixol toningspasta i Easy Clean som kommer överst.

Oxid Röd Röd

RAL 3009 Oxid Red: Blanda 5 % Oxide Red Mixol toningspasta i det sista skiktet av Seaboost Signal Grey Epoxy primer. Blanda även 5 % Oxide Red Mixol toningspasta i Easy Clean som kommer överst.

Blå

RAL 5002 Ultramarine Blue: Blanda 5 % Blue 9 Mixol toningspasta i det sista skiktet av Seaboost Signal Grey Epoxy primer. Blanda även 5 % Blue 9 Mixol toningspasta i Easy Clean som kommer överst.

EN Easy Clean colour system tinting options

The Easy Clean colour system can be easily tinted in different colours by using Mixol tinting pastes and the following instructions. Please note that the RAL colors given here are indicative. You can google the colors using given RAL numbers. Please also note that white paint may yellow over time and that dark shades can become lighter after immersion, and that shade changes are possible over time. Only use tinting pastes and the instructions below when tinting, as these are tested. The optimal color is achieved by using 3-5 % tinting paste measured in volume. It is important not to exceed the amount of tinting paste. Tinting may affect the viscosity of the product, and for this reason it is good to have Seaboost Thinner available when painting.

The colour paste should be shaken well before use and should be mixed carefully into the paint. An easy way is to use a knife to shape the end of a small wooden mixing stick into a narrower shape, so that it can be attached to a drill machine. In this case, mix carefully at first at low speed and gradually increase the speed. It is advisable to use a measuring cup for mixing, to ensure the correct mixing ratio.

Follow instructions for Seaboost tinting system and products and add the tinting paste to the ready mixed products.

Pure white

RAL 9010 Pure White: Use Seaboost White Epoxy primer in the underlying epoxy layer. Mix 5 % Oxide White Mixol tinting paste in the Easy Clean topcoat.

Shades of grey and black listed from light to dark

RAL 7035 Light grey: Mix 5 % white Mixol tinting paste with Seaboosts Signal Grey Epoxy primer. When painting carefully, it is enough to tint only the last layer of epoxy. Use untinted Easy Clean as topcoat.

RAL 7004 Signal grey: Paint Seaboosts Signal grey epoxy primer underneath and Easy Clean as topcoat.

RAL 7012 Basalt grey: Mix 5 % black Mixol tinting paste with Seaboosts Signal Grey Epoxy primer. When painting carefully, it is enough to tint only the last layer of epoxy. Use untinted Easy Clean as topcoat.

RAL 7016 Anthracite Grey: Mix 5 % black Mixol tinting paste with Seaboosts Signal Grey epoxy primer. When painting carefully, it is enough to tint only the last layer of epoxy. Use untinted Easy Clean as topcoat.

RAL 9005 Jet Black: Mix 5 % black Mixol tinting paste in the last layer of Seaboost Signal Grey epoxy primer. Also mix 5 % black Mixol tinting paste in the Easy Clean topcoat.

Oxide Red Red

RAL 3009 Oxide Red: Mix 5 % Oxide Red Mixol tinting paste in the last layer of Seaboost Signal Grey Epoxy primer. Also mix 5 % Oxide Red Mixol tinting paste in the Easy Clean topcoat.

Blue

RAL 5002 Ultramarine Blue: Mix 5 % Blue 9 Mixol tinting paste in the last layer of Seaboost Signal Grey Epoxy primer. Also mix 5 % Blue 9 Mixol tinting paste into the Easy Clean topcoat.